


RENOLIT ALKORPLAN A Classic

Gekleefd systeem



SQUAD.BE

Productomschrijving

RENOLIT ALKORPLAN A Classic
Kunststof dakbaan op basis van PVC-P, gewapend met een polyesterweefsel en gecacheerd met een 300 g/m² polyestervlies.

Toepassing

RENOLIT ALKORPLAN A Classic dakbaan wordt volvlakig gekleefd door middel van een **RENOLIT ALKORPLUS** daklijm.

Certificaten

Productcertificatie EN 13956
0479-CPR-BC2-320-01452-0001-01

Certificaat beschikbaar op onze website:
www.renolit.alkorplan.com

Product- en systeemcertificatie UEAtc.
België : ATG 1707
Nederland : CTG 461

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

	Proefmethode	Productiewaarden RENOLIT ALKORPLAN A Classic				Eenheid
		1,2 mm	1,5 mm	1,8 mm	2,0 mm	
Massa per oppervlakte-eenheid	EN 1849-2	1,80	2,15	2,50	2,80	kg/m ²
Treksterkte	EN 12311-2 (A)	≥ 1050	≥ 1100	≥ 1125	≥ 1150	N/50 mm
Rek bij breuk	EN 12311-2 (A)	≥ 15	≥ 16			%
Dimensionele stabiliteit (6 uur bij 80 °C)	EN 1107-2	≤ 0,3				%
Koudevouwproef	EN 495-5	≤ -25				°C
Scheursterkte	EN 12310-1	≥ 550	≥ 625	≥ 700	≥ 775	N
Nagelscheurweerstand	EN 12310-2	≥ 325	≥ 350	≥ 375	≥ 400	N
Pelsterkte lasverbinding	EN 12316-2	≥ Breuk buiten lasverbinding of				N/50 mm
		≥ 200	≥ 225	≥ 250	≥ 275	
Waterdampdiffusieweerstand (μ)	EN 1931	20 000				-
Statische perforatieweerstand	EN 12730	≥ 20				kg
Brandgedrag	EN 13501-1	E				-

LEVERINGSPROGRAMMA

	Kleur	Dikte	Breedte	Rollengte	Gewicht/rol
RENOLIT ALKORPLAN A _{35F79}	Lichtgrijs (71004)	1,2 mm (3,2 mm totale dikte)	2,10 m	15 lm	ca. 60 kg
	Lichtgrijs (71004)	1,5 mm (3,5 mm totale dikte)	2,10 m	15 lm	ca. 74 kg
	Lichtgrijs (71004)	1,8 mm (3,8 mm totale dikte)	2,10 m	15 lm	ca. 83 kg
	Lichtgrijs (71004)	2,0 mm (4,0 mm totale dikte)	2,10 m	15 lm	ca. 92 kg

Opslag

De opslag moet gebeuren in een droge vorstvrije ruimte, beschermd van de zon, parallel liggend en in de originele verpakking. De maximum stapelhoogte in de originele verpakking is 5 open kisten.

De **RENOLIT ALKORPLAN** dakbanen worden geleverd op rollen. Elke levering kan tot 10% korte rollen bevatten (min. rollengte 8 m).

Dit document vervangt alle voorgaande edities.

WWW.RENOLIT.ALKORPLAN.COM

RENOLIT Belgium N.V. - Verkoop - Industriepark De Bruwaan 43 - 9700 Oudenaarde - Belgium
T +32 (0)55 33 98 51 - F +32 (0)55 31 86 58 - renolit.belgium@renolit.com



Rely on it.

R279NN1224