


RENOLIT ALKORPLAN F Classic

Mechanisch bevestigd systeem



SQUAD.BE

Productomschrijving

RENOLIT ALKORPLAN F Classic
Kunststof dakbaan op basis van PVC-P,
gewapend met een polyesterweefsel.

Toepassing

De **RENOLIT ALKORPLAN F** dakbaan wordt gebruikt bij mechanisch bevestigde daksystemen door middel van schroeven en drukverdeelplaten.

Certificaten

Productcertificatie EN 13956
0749-CPR-BC2-320-01452-0001-01
Product- en systeemcertificatie UEAtc.
België : ATG 1707
Nederland : CTG 461

(*) De **RENOLIT ALKORPLAN F** Classic dakbaan in 1,5 mm dikte is standaard FM-approved.

Certificaten beschikbaar op onze website: www.renolit.alkorplan.com

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

	Proefmethode	Productiewaarden RENOLIT ALKORPLAN F				Eenheid
		1,2 mm	1,5 mm	1,8 mm	2,0 mm	
Treksterkte in langs- en dwarsrichting	EN 12311-2 (A)	≥ 1050	≥ 1100	≥ 1125	≥ 1150	N/50 mm
Rek bij breuk in langs- en dwarsrichting	EN 12311-2 (A)	≥ 15	≥ 16			%
Dimensionele stabiliteit in langs- en dwarsrichting	EN 1107-2	≤ 0,3				%
Koudevouwproef	EN 495-5	≤ -25				°C
Nagelscheursterkte	EN 12310-1	≥ 350	≥ 400	≥ 450	≥ 500	N
Scheursterkte	EN 12310-2	≥ 200	≥ 225	≥ 250	≥ 275	N
Pelsterkte lasverbinding	EN 12316-2	Breuk buiten lasverbinding of				N/50 mm
		≥ 200	≥ 225	≥ 250		
Waterdampdiffusieweerstand (μ)	EN 1931	20 000				-
Perforatieweerstand	EN 12730	≥ 20				kg
Brandgevaarlijk gedrag van daken	EN 13501-5	B _{ROOF} (t1) zie ATG/CTG				-
Brandgedrag	EN 13501-1	E				-

LEVERINGSPROGRAMMA

	Kleur	Dikte	Breedte	Rollengte	Gewicht / rol
RENOLIT ALKORPLAN F 35176	Lichtgrijs (71004)	1,2 mm	1,05 m	25 lm	ca. 40 kg
	Lichtgrijs (71004)	1,2 mm	1,60 m	20 lm	ca. 50 kg
	Lichtgrijs (71004)	1,2 mm	2,10 m	20 lm	ca. 64 kg
	Lichtgrijs (71004/71104)*	1,5 mm	1,05 m	20 lm	ca. 41 kg
	Lichtgrijs (71004/71104)*	1,5 mm	1,60 m	15 lm	ca. 47 kg
	Lichtgrijs (71004/71104)*	1,5 mm	2,10 m	15 lm	ca. 60 kg
	Lichtgrijs (71004)	1,8 mm	1,60 m	15 lm	ca. 54 kg
	Lichtgrijs (71004)	2,0 mm	1,60 m	15 lm	ca. 63 kg

Opslag

De opslag moet gebeuren in een droge, vorstvrije ruimte, beschermd van de zon, parallel liggend en in de originele verpakking. De maximum stapelhoogte in de originele palletverpakking is 3 gestapelde palletten met een bescherming tussen de verpakking, in geval van kisten kunnen er vijf boven elkaar gestapeld worden.

Dit document vervangt alle voorgaande edities.

De **RENOLIT ALKORPLAN** dakbanen worden geleverd in rollen op kokers. Elke levering kan tot 10% korte rollen bevatten (min. rollengte 8 m).

WWW.RENOLIT.ALKORPLAN.COM

RENOLIT Belgium nv - Verkoop - Industriepark De Bruwaan 43 - 9700 OUDENAARDE - België
T B +32 55 33 98 24 - T Ndl +32 55 33 98 31 - F +32 55 31 86 58 - renolit.belgium@renolit.com



Rely on it.

R2.07.6NX0325